



Opšti podaci

Akrilna osnovna boja za drvo je osnovni premaz namenjen zaštiti drvenih površina, a pre nanošenja emajla. Napravljen je od akrilnih smola nove generacije. Spada u ekološke premaze. Pri nanošenju nema neprijatnog mirisa, premaz brzo suši, dobro se razliva, a razređivač je voda. Odlikuje ga izuzetna belina, pokrivenost i brusivost.

Upotreba

Nanositi se u dva sloja na prethodno očišćenu i pripremljenu drvenu površinu i to na ograde, prozore, drvene konstrukcije itd. Površina mora biti odmašćena, suva i moraju se otkloniti svi labavi delovi, kao i stara boja. Boja se ne sme nanositi na vlažno drvo (ispod 15% vlage). Između 2 sloja, prebrusiti površinu, što će obezbediti bolje prijanjanje boje, kao i lepši izgled površine.

NAPOMENA: Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati.

Ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C i ukoliko je relativna vlažnost veća od 80%.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Akrilna smola
Gustina	1.40-1.43 g/cm ³ čvrste materije – % zapreminski: 43±2% čvrste materije – % zapreminski: 60±2%
Izdašnost	8 -10 m ² /l, za 30 mikrometara
Teorijska potrošnja	0.130 kg/ m ² za 30 mikrometara * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Optimalna debljina suvog filma po jednom sloju	30-40 mikrometara
Suv na dodir	20 – 60 min
Međuslojni interval	Nanošenje drugog sloja moguće već posle 6 – 8h.
Viskozitet u stanju isporuke	95 – 105 na KU/25°C ASTM D 562
Temperatura nanošenja	od +10°C do +35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose.
Osobine suvog filma	Mat
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/d– SB) - 130g/l. Ovaj proizvod sadrži max 90g/l VOC.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove – normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnost vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije
Pakovanje	0,7l
Lagerovanje	24 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi 5°C - 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA!
Razređivač	59001

Raspoložive nijanse

Bela 1503



Priprema površine

NAPOMENA

Novo drvo – Vлага u drvetu četinarara ne sme prelaziti 15%, a kod listopadnih 12%. Suvu podlogu, pre nanošenja prajmera, prebrusiti i očistiti, a Nitro razređivačem odstraniti vosak, smolu i masnoću sa površine.

U koliko postoje neravnine na drvenoj površini, prvo ih popuniti sa Decolux Kit za drvo vodorazrediv, a zatim drvenu površinu prebrusiti i naneti Zoralux Akrilnu osnovnu boju za drvo.

Podaci o primeni

Razređivač: voda

Razređenje: do 5% za četku i valjak, a 5 - 10% za pištolj.

Pranje alata: alat oprati odmah nakon upotrebe vodom, a ako je potrebno i deterdžentom.

Mere predostrožnosti

Dozne treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom.

Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda(MSDS).