



Opšti podaci

Jednokomponentni osnovni parket lak namenjen je učvršćivanju slabo vezanih površinskih čestica. Odlično zapunjava podlogu, ne menja nijansu parketa i smanjuje potrošnju završnog parket laka. Brzo suši, tvrd je i lako se brusi. Koristi se u sistemu sa Expert poliuretanskim parket lakom.

Upotreba

Osnovni parket lak pre upotrebe dobro homogenizovati. Pre nanošenja premaza parketna površina treba da bude fugovana i izbrušena brusnim papirom N°80-120. Nakon čišćenja površine naneti 1K osnovni parket lak lopaticom ili valjkom u tanjem nanosu.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Poliuretanske smole
Gustina	0,85-0,90 gr/cm ³
Teorijska potrošnja	9-11 m ² /l za jedan sloj -valjak, cca 20 m ² /l -lopatica. 0.09 – 0.11 l/m ² za jedan sloj – valjak, cca 0.05 l/m ² - lopatica.
Sušenje	1h, (na 20°C, 65% relativna vlažnost).
Viskozitet u stanju isporuke	20-30 sec D4/20°C DIN 53211(JUS H C8. 051)
Uslovi rada	Optimalni uslovi rada su od +15°C do +25°C (temperatura vazduha, temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne sme biti niža od 15°). Temperatura podloge: min +15°C.
Osobine suvog filma	bezbojni premaz
Voc	Maksimalno dozvoljena vrednost za ovaj proizvod (A/h) je 750g/lit. Ovaj proizvod sadrži max 750g/lit.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnost vazduha 70%.
Pakovanje	1l, 5l, 10l
Lagerovanje	2 godine u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi +5°C do +25°C u suvom prostoru.
Razređivač	Ne razređuje se
Čišćenje pribora	Razređivač nitro 5350

Priprema površine

Parketna površina treba da bude fugovana i izbrušena brusnim papirom NO 80-120. Nakon čišćenja površine naneti 1K osnovni parket lak.

expert



Način nanošenja

Dupla lopatica, valjak.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).

