

## OPŠTI PODACI

Jednokomponentni osnovni premaz na bazi akrilnih i vinilnih smola sa antikoroziivnim pigmentima.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I  
PREPORUČENA UPOTREBA

- Kao tip veziva koristimo akril-vinilne smole
- Koristi se kao osnovni premaz u akril-vinilnom sistemu anti koroziivne zaštite čeličnih površina u uslovima normalne i slabo koroziivne atmosfere
- Odlikuje se brzim sušenjem i izvanrednim fizičko-mehaničkim svojstvima, dobro prianja na podlogu
- Moguće je postići velike debljine u jednom sloju

## TEHNIČKI PODACI

Zapreminski procenat čvrste materije	59 ± 1 %. (ISO 3233)
Težinski procenat čvrste materije	47 ± 1 %.
Specifična masa	1,25 – 1,30 g / cm <sup>3</sup>
Izdašnost	4,5 – 4,7 m <sup>2</sup> /kg za 80 μm
Teorijska potrošnja	0,220 kg/m <sup>2</sup> za 80 μm
Viskozitet u stanju isporuke	85-90 KU 25°C ASMTD
Optimalna debljina suvog filma	60-80 μm
Vreme sušenja	Na vazduhu ( temperatura 20±2°C i relativna vlažnost 65±5 %), suvo na prašinu 10-20 minuta, suvo na dodir za 2 h. Ponovno nanošenje sledećeg sloja je moguće posle 2-3 h, a maksimalno 7 dana. Vreme sušenja i ponovnog premazivanja zavise od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i ventilacije.
Osobine suvog filma	Izgled: ravnomerna debljina bez nabora, mat izgled
Raspoložive nijanse	Oksidno crvena

## PODACI O PRIMENI

Priprema površine	SRPS ISO 8501-1 Sa 2½ ili St3
Uslovi za nanošenje	Sve površine moraju biti suve i čiste. Temperatura nanošenja: od +5 °C do +35°C. Temperatura podloge mora biti 3°C iznad tačke rose, vlažnost vazduha rH=70%max.

Nanošenje

Četka / Valjak	Razređenje do 5%	Viskozitet 60-80 sek. DIN 4, 20°C
Pneumatski pištolj	Razređenje do 15%, prečnik dizne 1,5 – 1,8, pritisak 2 – 4,5 bar	Viskozitet 30-35 sek. DIN 4, 20°C
Airless uređaj	Razređenje do 10% airless uređajem-prečnik dizne 0,019"-0,021", izlaznog pritiska 140 – 180 atm	

Preporučena debljina filma i  
teoretska izdašnost

Preporučena debljina filma		Teoretska izdašnost
Suv	Vlažan	
40 µm	85 µm	9 m <sup>2</sup> /kg
60 µm	125 µm	6,8 m <sup>2</sup> /kg
80 µm	170 µm	4,5 m <sup>2</sup> /kg

Praktična potrošnja boje zavisi od načina primene, uslova pod kojima se nanosi i oblika konstrukcije i hrapavosti površine. Faktor konverzije : Vlažan /suvi film -2,1.

Pakovanje

25 kg

Razređivač

R 5330 ili 5470. Pakovanje 5l, 20l

Pranje alata

R 5330 ili 5470

Lagerovanje

1 godina pod normalnim uslovima skladištenja.

VOC

Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i- SB) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži 520 g/l.

Napomena

Svi podaci su dati za standardne uslove-normalnu temperaturu od 20 °C i normalnu vlažnost vazduha (max70%). Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).