



### Opšti podaci

Premaz za zaštitu drveta od uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Izrađen je na bazi alkidnih smola i pigmentata koji su postojani na svetlost uz dodatak sredstava sa fungicidnim dejstvom. Drvo zaštićeno Elaton Lazurnim premazom ima prirodan izgled sa vidljivom strukturom drveta.

### Upotreba

Pre upotrebe Elaton Lazurni premaz dobro promućkati. Drvo mora biti suvo i očišćeno. Nanosi se u dva sloja za enterijer i tri sloja za eksterijer.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Alkidna smola
Gustina	0,85-0,89 g/cm <sup>3</sup> %čvrste materije – zapreminski 9-13% %čvrste materije – težinski 18-21%
Izdašnost	10-12 m <sup>2</sup> /l za jedan nanos
Teorijska potrošnja	0,08- 0,100 l/m <sup>2</sup> za jedan nanos. * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste drveta koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Suvo na dodir	4 - 8h
Međuslojni interval	Drugi sloj naneti nakon min 12h
Viskozitet u stanju isporuke	15-25" D <sub>4</sub> / 20° DIN 53211
Temperatura nanošenja	od + 5°C do + 35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose
Osobine suvog filma	Transparentni premaz srednjeg sjaja.
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/f – SB) 700g/l(2010). Ovaj proizvod sadrži max 700g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	0,7l; 5l
Lagerovanje	3 godine pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.
Razređivač	5220 - za pranje alata. Premaz se ne razređuje

### Raspoložive nijanse

7 nijansi po ton karti Premazi za drvo.

# elaton



## Priprema površine

Novo drvo - Vlažnost kod drveta četinarara ne sme preći 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razređivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza - Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene premaze potpuno odstranimo.

## Podaci o primeni

Nanosu se u dva ili tri sloja.

Nanošenje: četka, sunđer.

## Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).