

**OPŠTI PODACI**

Dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata.

**OSNOVNE KARAKTERISTIKE I  
PREPORUČENA UPOTREBA**

- Koristi se kao završni premaz u epoksidnom sistemu za AK zaštitu u agresivnim sredinama
- Može se preko odgovarajućeg prajmera koristiti za zaštitu novih i starih betonskih površina
- Zbog svoje velike otpornosti na razblažene kiseline i alkalijske, morsku i industrijsku atmosferu, abrazivna dejstva i velike tvrdoće Plastolak se koristi kod zaštite industrijskih uređaja, konstrukcija i brodske opreme iznad linije gaza, kao i za zaštitu betona

**TEHNIČKI PODACI**

Zapreminski procenat čvrste materije  $48 \pm 2\%$  (ISO 3233)

Težinski procenat čvrste materije  $64 \pm 2\%$

Specifična masa  $1.18 - 1.22 \text{ g / cm}^3$

Izdašnost  
 $9,5 - 10 \text{ m}^2/\text{kg}$  za jedan nanos od  $40 \mu\text{m}$   
 $6,3 - 6,9 \text{ m}^2/\text{kg}$  za jedan nanos od  $60 \mu\text{m}$

Teorijska potrošnja  
 $95 - 110 \text{ g/m}^2$  za jedan nanos od  $40 \mu\text{m}$   
 $145 - 165 \text{ g/m}^2$  za jedan nanos od  $60 \mu\text{m}$

Optimalna debljina suvog filma  $40 \mu\text{m}$

Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda  $6 - 8 \text{ h}$  ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ )

Viskozitet u stanju isporuke komp.A  $75-80''$  D<sub>4</sub>/20°C DIN 53211

Međuslojni interval Min 12 h, max 78h (posle tog vremena je obavezno hraptavljenje brusnim papirom)

Katalizator Katalizator za Plastolak

Odnos komponenata u smeši 80 : 20 (A:B) težinski

Preporučena debljina filma i teoretska izdašnost boje

Preporučena debljina filma		Teoretska izdašnost
Suv	Vlažan	
40 $\mu\text{m}$	81 $\mu\text{m}$	9,9 $\text{m}^2/\text{kg}$
60 $\mu\text{m}$	125 $\mu\text{m}$	6,5 $\text{m}^2/\text{kg}$
80 $\mu\text{m}$	165 $\mu\text{m}$	4,9 $\text{m}^2/\text{kg}$

Praktična potrošnja boje zavisi od načina primene, uslova pod kojima se nanosi i oblika konstrukcije i hrapavosti površine. Faktor konverzije : Vlažan /suvi film -2,08.

Vreme sušenja Na vazduhu ( temperatura  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$  i relativna vlažnost  $65 \pm 5\%$  ) za 6-8 časova na dodir. Potpuno 7 dana. Vreme sušenja i ponovnog premazivanja zavise od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i ventilacije.

Osobine suvog filma Izgled: Ravnomerna debljina, bez nedostataka, visok sjaj.

Nijanse Sve nijanse po našoj i RAL ton karti.

Temperaturna otpornost Sistemi su otporni na temperature od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$  sa udarima i do  $120^{\circ}\text{C}$  (može doći do promene nijanse).

Hemijska otpornost Epoksidni sistem su otporni na uticaje rastvora neorganskih kiselina, baza, soli, ulja, goriva, maziva, sirov petroleum i alifatske ugljovodonike. Slabije je otporan na rastvore organskih kiselina.

Prajmer za pocinkovane i aluminijske površine Wash Primer, Feropoks DTZ

Osnovne boje / međupremazi za čelične površine Feropoks, Feropoks HS ZP Miox, Feropoks ZP Miox, Feropoks DTZ, Cinkopoks, Plastolit, Shop Prajmer

Prajmer za betonske površine EP Prajmer

## PODACI O PRIMENI

Priprema površine Čelične površine: nanosi se preko osnovnih i među premaza u epoksidnom sistemu.

Prethodno farbane površine: Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima. Popraviti sva oštećenja na prajmeru. Obratiti pažnju na vreme predviđeno za ponovno premazivanje. (ISO 12944-4)

Betonske površine: preko EP prajmera.

Uslovi za nanošenje Sve površine moraju biti suve i čiste. Temperatura nanošenja: od  $+10^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$ . Temperatura podlage mora biti  $30^{\circ}\text{C}$  iznad tačke rose, vlažnost vazduha  $rH=70\%\text{max}$ .

Napomena! Epoksidni premazi se kredaju i gube boju u spoljnim uslovima.

Mešanje komponenti Prvo pomešajte bazu i katalizator odvojeno. Pomešati u pravilnom odnosu bazu i katalizator i dobro ih homogenizovati pre upotrebe, za mešanje se može koristiti ručni građevinski mikser.

Nanošenje Nanošenje se može vršiti četkom, valjkom, pneumatskim špric ili airless uređajem. Ako se koristi airless pištolj, boju treba razrediti 0-10%. Otvor dizne  $0.019''$ - $0.021''$ , a pritisak 140-180 bara. Ugao špricanja bira se na osnovu veličine objekta koji se boji. Ako upotrebljavamo četku ili valjak, razređivač se koristi u skladu sa datim okolnostima (valjak do 5% razređenja). Pneumatski špric, dizna 1,3 -1,6, razređenje do 15 %.



Razređivač	Razređivač 5610. Pakovanje: 5, 20 l.
Pranje alata	Razređivač 5610.
Pakovanje	Osnovna komponenta: 16 kg. Katalizator 4 kg
Lagerovanje	Odvojene komponente 1 godina pod normalnim uslovima skladištenja.
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i-SB)500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 430g/l.
Mere predostrožnosti	Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepcicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).