



Lepak za keramiku za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



### Opis i polje primene

Zorafix je lepak za keramiku na cementnoj bazi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Lako se rastvara u vodi i lako se nanosi. Veoma je lak za rad, otporan na delovanje alkalija i veoma otporan na sve klimatske uslove.

### Sastav

Cement, polimerna veziva, punioci i specijalni aditivi.

Boja: siva

### Priprema površine

Površina za nanošenje mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, ulja ili drugih nečistoća.

U normalnim uslovima ( $T = +20^{\circ}\text{C}$ , R.H. = 65 %), nanošenje lepka na novo omalterisane površine, moguće je tek nakon dobrog sušenja, za svaki mm debljine maltera ili gleta, potrebno je sušenje od 7 dana, pri uobičajenim debljinama cementno baznog maltera potrebno je sušenje od najmanje 28 dana. Nove betonske površine se moraju sušiti najmanje 3 meseca pre nanošenja lepka.

Sa obojenih površina je potrebno odstraniti stare slojeve boje, a ako je površina inficirana gljivicama, mora se dobro očistiti i dezinfikovati pre nanošenja lepka.

TEHNIČKI PODACI		
Aplikacija		Lepak nanositi čeličnom nazubljenom gletericom.
Podloga	Površine sa velikom ili povećanom apsorpcijom	PODLOGA 1:9 (razređenje 1 : 9 sa vodom)
Potrošnja		Uobičajena je 2-3,6 kg/m <sup>2</sup> na ravnu površinu. Prava potrošnja se može utvrditi na mestu nanošenja i zavisi od hrapavosti i upijajuće moći površine.
Razređenje		Razređuje se sa vodom, max. 40 % ( do 5 l vode na džak od 25 Zorafix lepka za unutrašnju i spoljašnju upotrebu)
Specifična zapremina, g/cm <sup>3</sup>	1.6 – 1.7	
Otvoreno vreme , min	20 - 25	
Mogućnost korekcije, min	Max. 10 minuta	
Spreman za fugovanje	Na zidu	App. 4-8 h
	Na podu	App. 24 h
Spremno za eksploraciju(20° C, 65% vlažnosti vazduha)	Gaženje	App. 12 h
Pakovanje	25 kg papirne vreće.	
Skladištenje	6 meseci, čuvati od direktnog izlaganja suncu	

# zorafix



## Priprema lepka i nanošenje

Sadržaj vreće pomešati sa odgovarajućom količinom vode, ako da se dobije homogena masa, bez grudvica. Ostaviti masu da odstoji desetak minuta, pa ponovo zamešati uz dodatak vode, ako je neophodno. Pripremljeni lepak treba upotrebiti u roku od 3-4 sata! Nanositi lepak čeličnom gletericom.

Ukoliko se lepe keramičke pločice srednje veličine (od 10 do 20 cm), koristiti čeličnu nazubljenu gletericu sa dubinom i širinom zuba od 4-6 mm. Za lepljenje manjih, mozaik pločica, koristiti finiju nazubljenu gletericu.

Pločice lepiti blizu jedne drugoj i razdvojiti ih plastičnim graničnicima, koje ostavljaju prostor za fugovanje. Voditi računa da je dozvoljeno vreme za pomeranje pločica nakon lepljenja, 10 minuta!

Ukoliko se radi sa pločicama velike apsorpcione moći, pre lepljenja je potrebno potopiti u vodu!

## Odlaganje otpada

Cementni lepkovi: očvrsli cementni proizvodi se tretiraju kao građevinski otpad EWC: 17 09 04.

EWC: 17 09 04 Ambalaža se može reciklirati nakon odgovarajućeg čišćenja.

## Čišćenje alata

Dobro oprati sav alat vodom, odmah nakon primene.

## Bezbednost na radu

Uzeti u obzir generalne instrukcije i pravila za izvođenje građevinskih i molerskih radova. Uzeti u obzir da Zorafix lepak za unutrasnju i spoljašnju upotrebu sadrži cement i da nosi oznaku Xi, IRITATIVNO.

Sadrži: portland cement

Sadržaj rastvornog hroma (VI) niži od 0,0002%

Opasnost

Dovodi do teškog oštećenja oka.

Izaziva iritaciju kože.

Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

Čuvati van domaćaja dece. Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare. U slučaju neadekvatne ventilacije nositi opremu za zaštitu respiratornih organa.

AKO DOSPE U OČI: Pažljivi ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je moguće to učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/mišljenje.