



Opšti podaci

Akrilna disperzija na bazi vode sa dodatkom UV stabilizatora namenjena za završnu zaštitu i dekoraciju drveta. Sadrži vosak, čime se postiže visoka otpornost na atmosferalije; štiti drvo od uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Pruža dugotrajnost i daje prirodan i oplemenjen izgled sa vidljivom teksturom drveta. Premaz je ekološki, bez neprijatnih mirisa, namenjen za upotrebu u enterijeru i eksterijeru. Veoma je lak za primenu i odlikuje se odličnim razlivanjem.

Upotreba

Pre upotrebe Decolux Aqua lak lazuru dobro promešati i naneti na suvo, obrušeno i očišćeno drvo. Za dugotrajnu zaštitu u eksterijeru savetuje se nanošenje Decolux Aqua lak lazure na prethodno impregnirano drvo u dva sloja za enterijer i tri sloja za eksterijer.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Akrilna smola
Gustina	0,98 – 1,04 g/cm ³
Izdašnost	8m ² /0,65 l u dva sloja
Teorijska potrošnja	0,100 - 0,120 l/m ² za jedan nanos *Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste drveta koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Suv na dodir	Od 1h do 4h
Međuslojni interval	Drugi sloj naneti nakon 4h
Viskozitet u stanju isporuke	20 – 30“ D6/23 °C DIN 53211
Temperatura nanošenja	od +5 °C do +35 °C
Temperatura površine	min. 3 °C iznad tačke rose
Osobine suvog filma	Transparentan premaz
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/e– SB) 130g/l. Ovaj proizvod sadrži max 100 g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20 °C, i normalnu vlažnosti vazduha (max. 70%). Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	0,65 l
Lagerovanje	2 godine pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.
Razređivač	Ne razređuje se



Raspoložive nijanse

Bezbojna, Hrast, Bor, Tikovina, Mahagoni, Orah, Palisander (Decolux ton karta)

Priprema površine

Novo drvo:

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme preći 15%, a kod listopadne vrste drveta 12%. Suvu podlogu prebrusiti i očistiti, a NITRO razređivačem odstraniti vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza:

Neoštećene premaze očistiti i prebrusiti, a oštećene premaze potpuno odstraniti.

Podaci o primeni

Nanosi se u dva sloja.

Nanošenje: četka, valjak, sprej

Kod obnavljanja starih premaza odabrati nijansu svetliju od prvobitne ili prvobitnu nijansu promešati sa bezbojnom. Broj slojeva utiče na nijansu – svaki sloj daje tamniju nijansu.

Mere predostrožnosti

Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti Bezbednosni list proizvoda (SDS).