



Opšti podaci

Vodeni akrilni emajl lak je završni, visokokvalitetni, jednokomponentni premaz na bazi akrilnih smola, kvalitetnih pigmentata i aditiva. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina u eksterijeru i enterijeru. Premaz je ekološki, pri nanošenju nema neprijatnih mirisa. Prema potrebi razređuje se vodom. Odlikuje se izuzetnom elastičnošću, pokrivnošću i brzim sušenjem, što značajno skraćuje vreme farbanja. Otporan je na habanje, UV zrake i atmosferske uslove.

Upotreba

Nanosi se na drvenu ili metalnu površinu koja je prethodno zaštićena proizvodima Zoralux Aqua osnovna boja za drvo ili Zoralux Aqua osnovna boja za metal. Pogodan je za primenu na površinama kao što su prozori, vrata, drvene obloge, ograde, nameštaj, konstrukcije, itd. Pre upotrebe, potrebno je dobro pripremiti površinu kako bi emajl bolje prionuo na podlogu.

NAPOMENA: Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati.

Ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C i u koliko je relativna vlažnost veća od 80%.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Akrilna smola
Gustina	1,08 - 1,27 g/cm ³
Suva materija (%)	50 - 54
Izdašnost	10 - 12 m ² /l u jednom sloju
Teorijska potrošnja	0,100 – 0,120 kg/ m ² za 30 mikrometara; * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Optimalna debljina suvog filma po jednom sloju	30 - 40 mikrometara po 1 sloju
Suv na dodir	Od 30 do 60 min
Međuslojni interval	Drugi sloj naneti nakon 4h
Viskozitet u stanju isporuke	40 – 60“ DIN6/23°C DIN 53211
Temperatura nanošenja	od +10°C do +35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose
Osobine suvog filma	Pokrivni premaz
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/d-SB) 130 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 100 g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	0,65 l



Lagerovanje	24 meseca u originalnoj ambalaži na temperaturi 5°C – 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA!
Razređivač	Voda do 5%

Raspoložive nijanse

8 standardnih nijansi prema Zoralux ton karti.

Priprema površine

Nanošenje:

Metal: Emajl nanosite u 1-2 sloja preko Zoralux Aqua osnovne boje za metal na čistu, suhu i odmašćenu površinu bez rđe i starih ostataka. Površinu blago ošmirglajte za bolju prionljivost.

Drvo: Na prethodno osušen i obrađen sloj Zoralux Aqua osnovne boje za drvo nanosite četkom, valjkom ili špricom emajl u 1-2 sloja. Drugi sloj treba naneti nakon 4-6 sati, uz blago međuslojno brušenje.

Podaci o primeni

Premaz naneti u 1-2 sloja preko odgovarajuće osnovne boje.

Najbolji efekat boje se dobija špricanjem. Preporuka za široku potrošnju - 2 sloja valjčićem.

RAZREĐIVAČ: voda, po potrebi do 5%

Mere predostrožnosti

Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti Bezbednosni list proizvoda (SDS).