



Opšti podaci

Osnovni, jednokomponentni vodeni premaz namenjen zaštiti drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. Napravljen je na bazi akrilnih smola, pigmentata i kvalitetnih belih punila. Premaz je ekološki, pri nanošenju nema neprijatnih mirisa. Odlikuje ga mat izgled, izuzetna belina, dobra pokrivenost i brzo sušenje.

Upotreba

Nanositi se četkom, valjkom ili špricanjem u 1-2 sloja na prethodno očišćenu i obrušenu drvenu površinu. Koristi se u sistemu sa Zoralux Aqua emajl lakom. Za dugotrajnu zaštitu u eksterijeru savetuje se nanošenje premaza na prethodno impregnirano drvo. Površina mora biti odmašćena, suva i moraju se otkloniti svi labavi delovi, kao i stara boja. Boja se ne sme nanositi na vlažno drvo (ispod 15% vlage). Između 2 sloja, prebrusiti površinu, što će obezbediti bolje prijanjanje boje, kao i lepši izgled površine.

NAPOMENA: Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati.

Ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C i ukoliko je relativna vlažnost veća od 80%.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Akrilna smola
Gustina	1.37-1.41 g/cm ³
Izdašnost	8 - 10 m ² /l, u jednom sloju
Teorijska potrošnja	0.120 – 0.140 kg/ m ² za 30 mikrometara * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Optimalna debljina suvog filma po jednom sloju	30-40 mikrometara
Suv na dodir	do 60 min
Međuslojni interval	Nanošenje drugog sloja moguće već posle 4-6h.
Viskozitet u stanju isporuke	40-60 s (Ø 6 mm, 23°C)
Temperatura nanošenja	od +10°C do +35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose.
Osobine suvog filma	Mat
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/d– SB) - 130g/l. Ovaj proizvod sadrži max 50g/l VOC.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove – normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnost vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije
Pakovanje	0,65l
Lagerovanje	24 meseca u originalnoj ambalaži na temperaturi 5°C - 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA!
Razređivač	Voda

Raspoložive nijanse

Bela



Priprema površine

NAPOMENA

Novo drvo – Vlaga u drvetu četinarara ne sme prelaziti 15%, a kod listopadnih 12%. Suvu podlogu, pre nanošenja osnovne boje, prebrusiti i očistiti, a sa Nitro razređivačem odstraniti vosak, smolu i masnoću sa površine.

Ukoliko postoje neravnine na drvenoj površini, prvo ih popuniti sa Decolux Kit za drvo vodorazredivi, a zatim drvenu površinu prebrusiti i naneti Zoralux Aqua osnovnu boju za drvo.

Podaci o primeni

Razređivač: voda

Razređenje: po potrebi do 5%

Pranje alata: alat oprati odmah nakon upotrebe vodom, a ako je potrebno i deterdžentom.

Mere predostrožnosti

Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti Bezbednosni list proizvoda (SDS).