



Opšti podaci

Osnovni, jednokomponentni antikorozivni premaz na bazi vode, namenjen zaštiti različitih metalnih površina. Napravljen od akrilnih smola, odgovarajućih antikorozivnih pigmenta i finih punila. Pogodan je za nanošenje u enteijeru i eksterijeru. Premaz je ekološki i pri nanošenju nema neprijatnih mirisa. Odlikuje ga brzo sušenje, a razređuje se vodom.

Upotreba

Nanosí se u dva sloja na prethodno očišćenu i odmašćenu metalnu površinu. Koristi se u sistemu sa Zoralux Aqua email lakom. Površina koja se štiti mora biti odmašćena, suva, bez rđe i moraju se otkloniti svi labavi delovi, kao i stara boja koja se ljušti. Izbrusite površinu između dva sloja za bolje prijanjanje i izgled boje.

NAPOMENA: Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati. Ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C i ukoliko je relativna vlažnost veća od 80%. Za pranje alata koristiti vodu.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Akrilna smola
Gustina	1.33-1.37 g/cm ³ čvrste materije – % zapreminski: 38±2% čvrste materije – % težinski: 51±2%
Izdašnost	8 - 10 m ² /l, za 30 mikrometara
Teorijska potrošnja	0.130 kg/m ² za 30 mikrometara * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste površine koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza.
Optimalna debljina suvog filma po jednom sloju	30 - 40 mikrometara.
Suv na dodir	45 – 90 min
Međuslojni interval	Nanošenje drugog sloja moguće već posle 4-6h.
Viskozitet u stanju isporuke	40 – 50 s, Ø 6 mm, 25°C,
Temperatura nanošenja	od +10°C do +35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose.
Osobine suvog filma	Mat
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i- WB) - 140g/l. Ovaj proizvod sadrži max 100g/l VOC.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove – normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnost vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije.
Pakovanje	0,65l
Lagerovanje	24 meseca u originalnoj ambalaži na temperaturi 5°C - 25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA!
Razređivač	voda

Raspoložive nijanse

Siva 7001RAL



Priprema površine

Metalna površina na koju se nanosi premaz – mora biti čista, suva, bez rđe i labavih delova, kao i bez boje koja se ljušti. Izbrusite površinu između dva sloja za bolje prianjanje i izgled. Masnoću sa podloge skinuti Nitro razređivačem ili acetonom. Potrebno je naneti minimum 30 mikrona boje po jednom sloju.

Podaci o primeni

Razređivač: voda.

Razređenje: zavisno od uslova, razređenje max. 5% za četku, valjak ili pištolj. U letnjem periodu, po mogućstvu, ne razređivati boju ili max. do 3%.

Pranje alata: alat oprati odmah nakon upotrebe vodom, a ako je potrebno i deterdžentom.

Mere predostrožnosti

Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti Bezbednosni list proizvoda (SDS).